

# TITAN YACHT LAQUE POLYURETHANNE + ACRYLIQUE

## DESCRIPTION

Peinture laque brillante à deux composants. Le blanc est d'une extraordinaire blancheur et NE JAUNIT PAS. Dureté maximum, garde le brillant et l'élasticité. Résistance supérieure à l'usure, aux agents chimiques, graisses, pétrole, etc., dans tout genre d'atmosphères agressives, tout spécialement les marines. Très lavable.

## DOMAINE D'APPLICATION

Extérieurs et intérieurs. Pour la protection et la décoration des surfaces dans des atmosphères marines ou soumises à des efforts mécaniques. Longue durée et rétention de la couleur et du brillant. Spécialement recommandée pour l'application directe sur les coques en polyester.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Finition	: Brillant		
Couleur	: Blanc	Noir	Autres
Densité	: 1,30		
Volume solides	: 51,8%		
Point d'inflammation	: 53°C	SETA-FLASH	Pot fermé
Rendement théorique	: 11-14 m <sup>2</sup> /litre	(30-35 microns secs)	
Séchage	: Au toucher	Total	Nouvelle couche
A 10°C	90 min.	8-10 heures	24 heures
A 23°C	45 min.	5-6 heures	12-24 heures

Des variations de température, humidité, épaisseur... etc., peuvent entraîner des changements dans le séchage, rendement..., etc.

## MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pistolet Airless Rouleau Brosse  
Dilution théorique : 15-20%- 10-15%-  
Diluant : Diluant Titan Yate  
Épaisseur totale recommandée : 60-90 microns de pellicule sèche  
Nettoyage ustensiles : Diluant Titan Yate

Mélanger étroitement 4 parts en volume de **BASE** avec 1 part de **DURCISSEUR** ; une fois passées 4-8 heures, selon la température ambiante, le mélange s'épaissit peu à peu. Appliquer 2-3 couches de peinture laque polyuréthane + acrylique TITAN YATE sur des surfaces dégraissées, propres, sèches et correctement préparées.

Préparation des surfaces neuves :

- Polyester : poncer et nettoyer au diluant TITAN YACHT
- Bois, aluminium et fer : Apprêt époxy TITAN YACHT

Nouvelles couches :

Sur de vieilles peintures en bon état, enduire si nécessaire à l'enduit TITAN YACHT ou enduit polyester et, un fois qu'elles sont lavées, poncées et nettoyées, appliquer directement la peinture laque polyuréthane + acrylique TITAN YACHT. Si elles sont en mauvais état, les éliminer totalement puis procéder comme sur des surfaces neuves.

**PRÉCAUTIONS**

Appliquer dans des endroits correctement aérés. Eviter l'inhalation prolongée et utiliser si nécessaire une protection des voies respiratoires.