

# TITAN YACHT

## VERNIS POLYURETHANNE + ACRYLIQUE

### DESCRIPTION

Vernis super brillant à deux composants, avec des filtres pour les rayons U.V., pour l'usage intérieur et extérieur. Très résistant à l'action des agents chimiques, tels que graisses, essence, gazole, etc. spécialement en ambiance marine. Très dur et avec grande élasticité et rétention du brillant, très résistant à l'usure et aux lessivages. Ne jaunit pas.

### CHAMPS D'APPLICATION

Intérieurs et extérieurs, pour la protection des surfaces en bois en ambiance marine, au dessus de la ligne de flottaison, tels que teck, iroko, sapin, contreplaqué marin, etc.

### DONNÉES TECHNIQUES

Finition : Brillant

Couleur : Incolore

Densité : 1

Volume solide : 44 %

Point d'éclair : 35°C.

Rendement : 14 - 16 m<sup>2</sup>/L (30 - 35 microns secs)

Séchage : Au toucher : 2 heures. Total : 8 – 10 heures.

Nouvelle couche : 12 – 24 heures.

24 heures après la première couche, poncer légèrement avant l'application de la nouvelle.

Les variations de température, humidité, épaisseur etc., peuvent entraîner des changements dans le séchage, rendement etc.

Conditionnements : 750 ml.

### MODE D'EMPLOI

La surface doit être poncée, exempte de sel, propre et sèche. Ne pas vernir en plein soleil ou avec de la rosée.

Méthodes d'application :	Pistolet à air	Rouleau	Brosse
Dilution d'orientation	10 – 20 %	5 – 10 %	5 – 10 %

Diluant : TITAN YACHT.

Épaisseur totale recommandée : 50 – 75 microns de film sec.

Nettoyage ustensiles : Diluant TITAN YACHT.

Proportion du mélange : mélanger étroitement 3 parts en volume de base avec 1 part de durcisseur, après 4 – 8 heures, et selon la température, le mélange s'épaissit.

Préparation des surfaces neuves :

- Bois : diluer la première couche avec 20 – 30 % de diluant TITAN YACHT. Poncer à mater entre les couches et finir avec 2 – 3 couches de vernis TITAN YACHT polyuréthane + acrylique.

- Bois résineux : (teck, sapin, etc...) Laver avec le diluant TITAN YACHT pour éliminer la résine.

Revernir : Éliminer complètement le vernis crevassé ou détaché. Poncer à mater le vieux vernis et finir avec 2 – 3 couches de vernis TITAN YACHT polyuréthane + acrylique.

### PRÉCAUTIONS

Inflammable. Appliquer dans des zones bien aérées. Éviter l'inhalation prolongée et utiliser si nécessaire une protection des voies respiratoires.